

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Одноупаковочный алкидный лак с высоким блеском и хорошей долговечностью							
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	Для внешних и внутренних работ по дереву Для использования в новом строительстве, обслуживании и ремонте или текущем ремонте на борту судна							
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ	Цвет	HVA022						
	Внешний вид/глянец	высокоглянцевый						
	Компонент В (отверждающий агент)	Не применимо						
	Содержание сухого остатка	52% ±2% (ISO 3233:1998)						
	Соотношение при смешивании	Не применимо						
	Типовая толщина пленки	25микрон толщины сухой пленки (48 микрон толщины мокрой пленки)						
	Теоретическая укрывистость	20,80 м ² /литр при 25 микрон тсп, без учёта фактора потерь						
	Метод нанесения	Безвоздушное распыление, Кисть, Воздушное распыление, Валик						
	Температура вспышки	Однокомпонентый 33°C						
информация по высыханию	-5°C	5°C		25°C		35°C		
Высыхание на отлип [ISO 1517:73]	16 часов	6 часов		4 часов		4 часов		
Отверждение до твёрдой плёнки. [ISO 9117:90]	60 часов	36 часов		24 часов		24 часов		
Информация по перекрытию - см.ограничения	Температура подложки							
	-5°C		5°C		25°C		35°C	
Перекрывается	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Interlac 678	48 часов	не ограничено	24 часов	не ограничено	24 часов	не ограничено	24 часов	не ограничено

НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ	Содержание органических растворителей	373 грамм/литр при поставке(EPA Method 24) 400 г/кг жидкой краски при поставке. Директива ЕС о Выделении Растворителя (Council Directive 1999/13/EC)
	Значения VOC (летучие органические соединения) типичны и приведены только для ознакомления. Они могут меняться в зависимости от различных факторов, таких как различие цвета и допустимые отклонения при производстве.	

**СИСТЕМЫ И
СОВМЕСТИМОСТЬ**

Консультируйтесь в представительстве International Paint по поводу систем наилучшим образом подходящих для защиты конкретной поверхности

**ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ**

Используйте в соответствии со стандартной спецификацией

Все окрашиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и свободными от посторонних включений. Мытье пресной водой под высоким давлением или мытье пресной водой, и удалите все масло или жир, растворимые загрязнения и

другие посторонние включения в соответствии с SSPC-SP1 очисткой растворителем

НОВОСТРОЙ/КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Убедитесь перед применением что древесина чистая и сухая

Для новой древесины, рекомендуется первый слой разбавлять 50% GTA004, чтобы обеспечить максимальную пропитку древесины.

РЕМОНТ/ОВМ

Убедитесь перед применением что древесина чистая и сухая

Interlac 678 может быть нанесен прямо поверх находившегося какое-то время в эксплуатации Interlac 678 предварительно

обмытого пресной водой и обезжиренного, чтобы перекрываемое покрытие было неповрежденным и слегка липким. Отслоившееся

покрытие должно быть "сведено на ус" и Interlac 678 или другой соответствующий грунт должны быть отремонтированы на

участках перед нанесением полного слоя.

ГРУНТОВАНИЕ ДЕРЕВА

Дополнение GTA004 может потребоваться для нанесения первого слоя на новую древесину, максимум 50% от объема

Проконсультируйтесь с представителем International в специфических случаях

НАНЕСЕНИЕ

Перемешивание	Этот материал является однокомпонентным и должен всегда тщательно перемешиваться механической мешалкой перед нанесением
Растворитель	Не рекомендовано. Используйте International GTA004 только в исключительных обстоятельствах (максимум 15% по объему). НЕ разбавляйте более чем это позволено местным законодательством
Безвоздушное распыление	Приемлемо Размер наконечника No metric value exists for Безвоздушное распыление. Минимальное значение-No metric value exists for Безвоздушное распыление. Максимальное значение мм (No imperial value exists for Безвоздушное распыление. Минимальное значение-No imperial value exists for Безвоздушное распыление. Максимальное значение тыс.) Давление жидкости при распылении не менее чем No metric value exists for Безвоздушное распыление. Выходное давление кг/см ² (No imperial value exists for Безвоздушное распыление. Выходное давление p.s.i.)
Воздушное распыление	Используйте подходящее оборудование. Может потребоваться добавление растворителя
Кисть	Рекомендовано
Валик	Рекомендовано
Очиститель	International GTA004
Остановки в работе и Очистка	Тщательно промойте все оборудование очистителем GTA004. Не использованный материал должен храниться в надежно закрытых контейнерах. В процессе хранения в частично заполненных контейнерах может образоваться поверхностная пленка и / или наблюдаться повышение вязкости материала. Перед применением такой материал необходимо процедить.
Сварка	В случае сварки и газовой резки проводимой на металле покрытом этим продуктом, будут выделяться пыль и пары, что потребует использования соответствующих средств индивидуальной защиты и адекватной локальной вытяжной вентиляции. В Северной Америке действуйте в соответствии с инструкцией в ANSI/ASC Z49.1 "Безопасность при Сварке и газовой резке"

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности. Перед использованием продукта получите Лист по Охране Труда и технике Безопасности, ознакомьтесь с ним и следуйте изложенным в нем указаниям. прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным в листе по охране труда и технике безопасности и на этикетках банок. В случае, если вы не полностью понимаете указанные предупреждения и инструкции, либо не можете полностью выполнить их, не пользуйтесь данным продуктом. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и недостатка кислорода. принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода нанесения продукта и условий окружающей среды

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ:
США/Канада - телефон для медицинских консультаций 1-800-854-6813
Европа - контакт (44) 191 4696111. Только для консультаций мед.персонала (44) 207 6359191
R.O.W. - Свяжитесь с Региональным Офисом

ОГРАНИЧЕНИЯ

Информация по перекрытию дана в общих чертах и меняется в различных регионах в зависимости от климатических и природных условий. Консультируйтесь в вашем представительстве International Paint.
Проводите окраску в хорошую погоду. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3 выше температуры точки росы. Для получения оптимальных параметров при нанесении доведите температуру материала до DP_M_OptimumAp
В разделе по перекрытию 'ext' = означает неограниченный период перекрытия. Пожалуйста обращайтесь к нашему Руководству по окраске морских судов - определения и Сокращения доступному на нашем веб-сайте

РАЗМЕР КОМПЛЕКТА

Размер Еденицы	Объём	Упаковка
5 литр	5 литр	5 литр

По возможности упаковки другого размера спрашивайте International Paint

ВЕС ОТПРАВКИ

Размер Еденицы	Вес Еденицы
5 литр	5.14 кг.

ХРАНЕНИЕ

Жизнеспособность	Не менее 24 месяцев при температуре 25°C. В последствии подлежит переосвидетельствованию. Храните в прохладном сухом помещении вдали от источников тепла и открытого огня.
------------------	--

ДОСТУПНОСТЬ В МИРЕ

Консультируйтесь в представительстве International Paint.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Информация, представленная в настоящем издании не является исчерпывающей. Любое лицо, использующее данный пропукт для целей, иных, нежели это указано в настоящем листе характеристик без предварительного письменного подтверждения такого использования с нашей стороны, использует его на свой страх и риск. все рекомендации и советы относительно применения данного продукта (указанные в настоящем листе данных, либо в других наших документах) даны из расчета получения наилучшего результата, однако, основываясь на том, что мы не имеем полной информации о реальном состоянии окрашиваемой поверхности и многих других факторах, влияющих на нанесение и эксплуатацию покрытия, мы не можем принять на себя ответственности за эксплуатационные качества покрытия и (в степени максимально разрешенной законодательством) за возможные потери или разрушения, возникшие при использовании данного продукта при отсутствии письменного подтверждения использования

 Названия продуктов, упомянутых в этих листах данных, являются торговыми марками, зарегистрированными AkzoNobel

© AkzoNobel, 2009

www.international-marine.com