

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Двухкомпонентный силиконово-эластомерный переходной слой.								
НАЗНАЧЕНИЕ	В качестве переходного слоя между эпоксидными противокоррозионными покрытиями и Intersleek 425 для обеспечения максимальных эксплуатационных свойств системы. Применяется в судостроении и судоремонте.								
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ	Цвет	ВХА380-Светло-розовый							
	Внешний вид/глянец	Низкоглянцевый							
	Часть В (отвердитель)	ВХА381							
	Сухой остаток	63% ±2% (ASTM D2697-86)							
	Соотношение при смешивании	1 объемные части Части А на 1 объемные части Части В							
	Типовая толщина пленки	100 мкм сухой пленки (159 мкм мокрой пленки), 75 - 125 мкм сухой пленки, что соответствует практическому диапазону 119 - 198 мкм мокрой пленки							
	Теоретический Расход	6,30 м²/л при толщине сухой пленки 100 мкм, необходимо учитывать фактор потерь							
	Метод нанесения	Безвоздушное распыление, Кисть							
	Температура воспламенения	Часть А 28°C; Часть В 30°C; Смешанный 28°C (Setaflash) (ASTM D-3278)							
	Индукционный период	Не требуется							
Информация по высыханию		10°C		15°C		25°C		35°C	
Высыхание на отлип [ASTM D1640 7.5.1]		150 мин.		140 мин.		90 мин.		30 мин.	
Высыхание до твердой пленки [ASTM D1640 7.7]		6 ч.		5 ч.		4 ч.		3 ч.	
Время жизнеспособности		3 ч.		3 ч.		3 ч.		3 ч.	
Информация по перекрытию - см.ограничения		10°C		Температура поверхности 15°C		25°C		35°C	
Перекрывается		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Intersleek 425		6 ч.	7 дн.	5 ч.	7 дн.	4 ч.	7 дн.	3 ч.	7 дн.
НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ	Летучие органические соединения 325 г/л (2.71 фунт/галлон США) при поставке (EPA Метод 24) Значения летучих органических соединений типичны и приведены только для ознакомления. Они могут меняться в зависимости от различных факторов, таких как различие цвета и допустимые отклонения при производстве.								

СИСТЕМЫ И СОВМЕСТИМОСТЬ

Проконсультируйтесь с вашим представителем International Paint по вопросам систем, наилучшим образом подходящих для защиты конкретной поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Используйте в соответствии со стандартной спецификацией

Поверхность, подлежащая окрашиванию, должна быть сухой, чистой и не содержать посторонних включений.

Обмыть пресной водой или пресной водой под высоким давлением, и удалить все масло, смазку, растворимые загрязнения и другие посторонние включения в соответствии с SSPC-SP1.

Intersleek 381 всегда следует наносить поверх рекомендованного грунта. Поверхность грунта должна быть сухой и чистой, и Intersleek 381 должен быть нанесен с учетом интервалов перекрытия (см. соответствующий лист технических характеристик). Места коррозии, повреждения, и пр. должны быть подготовлены до указанного стандарта (например, Sa2½ (ISO 8501-1:2007) и загрунтованы до нанесения Intersleek 381

Проконсультируйтесь с вашим представителем International Paint для получения конкретных рекомендаций.

ПРИМЕЧАНИЕ

Применяется в Морских условиях Северной Америки могут быть использованы следующие стандарты подготовки поверхности:

SSPC-SP10 вместо Sa2.5 (ISO 8501-1:2007)

НАНЕСЕНИЕ	Наносить безвоздушным распылением. Нанесение кистью рекомендуется только для небольших участков, при этом может потребоваться нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки. Процедить материал через сито 60 перед применением. Нанести толщиной мокрой пленки 160 мкм, что при высыхании будет соответствовать 100 мкм сухой пленки. Для выбора оборудования ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями или воспользуйтесь подходящими аналогами. После смешивания компонентов комплекта он должен использоваться в течение указанного времени жизнеспособности.
Перемешивание	Материал поставляется в двух контейнерах как комплект. Всегда смешивайте полный комплект в поставленных количествах. (1) перемешайте Часть А механической мешалкой, (2) Смешайте все содержимое Части А и В и тщательно перемешайте механической мешалкой.
Растворитель	НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ РАСТВОРИТЕЛЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ МЕСТНЫМИ НОРМАМИ. Материал поставляется с вязкостью, необходимой для распыления, и обычно не требует разбавления. Если разбавление необходимо, разбавьте не более 4 унций (118 мл) на галлон International GTA007.
Безвоздушное распыление	Окрасочный аппарат с соотношением 28:1 или большим; размер сопла 0,017"- 0,019" (425-475 мкм) ; окрасочные шланги с внутренним диаметром 3/8" (9,5мм); фильтр с ячейкой 60 мкм.
Кисть	Используйте соответствующего размера кисть с китайской щетинной.
Очиститель	International GTA007
Остановки в работе и Очистка	Сразу после использования промойте все оборудование International GTA007. Хорошей практикой работы является периодическая промывка окрасочного оборудования в течение рабочего дня. Частота промывок зависит от количества нанесенного материала, температуры и прошедшего времени, включая все задержки в работе. Следите за состоянием материала. Не превышайте срока жизнеспособности материала. Все излишки материала и пустые контейнеры должны утилизироваться в соответствии с региональными правилами/законодательством.
Сварка	В случае сварки или газовой резки металла, окрашенного этим продуктом, образуется пыль и пары, что требует применения средств индивидуальной защиты и адекватной локальной вытяжной вентиляции. В Северной Америке действуйте в соответствии с инструкцией в ANSI/ASC Z49.1 "Безопасность при Сварке и газовой резке"

БЕЗОПАСНОСТЬ	Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности. Перед использованием продукта получите Лист Безопасности, ознакомьтесь с ним и следуйте изложенным в нем указаниям. Прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным в Листе Безопасности и на этикетках банок. В случае, если вы не полностью понимаете указанные предупреждения и инструкции, либо не можете полностью выполнить их, не пользуйтесь данным продуктом. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и недостатка кислорода. Принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода нанесения продукта и условий окружающей среды. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ: США/Канада - телефон для медицинских консультаций 1-800-854-6813 Европа - тел. (44) 191 4696111. Только для консультаций мед. персонала тел. (44) 207 6359191 R.O.W. - Свяжитесь с Региональным Офисом
--------------	---

ОГРАНИЧЕНИЯ

Проводите окраску в хорошую погоду при температуре воздуха и поверхности выше 10°C. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше температуры точки росы. Для получения оптимальных параметров при нанесении доведите температуру материала до 21-27°C перед перемешиванием и нанесением. Не перемешанный продукт (в закрытых контейнерах) должен храниться в защищенном месте при температуре 4-32°C. Необходимо избегать попадания сухого напыления на другие окрашенные поверхности. Все оборудование должно быть тщательно очищено перед использованием, а также когда происходит смена материала, чтобы избежать загрязнения. Информация по перекрытию дана в общих чертах и меняется в различных регионах в зависимости от климатических и природных условий. Консультируйтесь в вашем представительстве International Paint. Указанные в настоящем издании характеристики продукта даны для определения общих рекомендаций по нанесению. Данные получены в результате лабораторных испытаний и тестов, в связи с чем International не претендует на то, что при практическом применении продукта либо при проведении других тестов будут получены идентичные результаты. Так как особенности нанесения продукта, условия окружающей среды и конструктивные особенности могут существенно различаться для каждого конкретного случая, необходимо уделять им должное внимание при выборе и эксплуатации покрытий.

РАЗМЕР УПАКОВКИ	Размер упаковки	Часть А		часть В	
		Объём	Упаковка	Объём	Упаковка
	1 Американский галлон	1	1	0.5	0.5
		Американский галлон	Американский галлон	Американский галлон	Американский галлон
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС УПАКОВКИ	Размер упаковки	Вес упаковки			
	1 Американский галлон	10.9 фунт			
ХРАНЕНИЕ	срок хранения	Не менее 12 месяцев с даты производства при хранении в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте при температуре 4-32°С. В последствии подлежит переосвидетельствованию. Храните в прохладном сухом помещении вдали от источников тепла и открытого огня.			

ДОСТУПНОСТЬ В МИРЕ

Проконсультируйтесь с International Paint.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Информация, представленная в настоящем издании, не является исчерпывающей. Любое лицо, использующее данный продукт для целей иных, нежели это указано в настоящем листе характеристик без предварительного письменного подтверждения такого использования с нашей стороны, использует его на свой страх и риск. Все рекомендации и советы относительно применения данного продукта (указанные в настоящем листе характеристик, либо в других наших документах) даны из расчета получения наилучшего результата. Однако, основываясь на том, что мы не имеем полной информации о реальном состоянии окрашиваемой поверхности и многих других факторах, влияющих на нанесение и эксплуатацию покрытия, мы не можем принять на себя ответственности за эксплуатационные качества покрытия и (в степени максимально разрешенной законодательством) за возможные потери или разрушения, возникшие при использовании данного продукта при отсутствии письменного подтверждения использования продукта для каждого конкретного случая с нашей стороны. Все производимые поставки и предоставляемые технические рекомендации осуществляются в соответствии со «Стандартными условиями продаж» нашей компании. Мы рекомендуем получить данный документ и внимательно его изучить. Содержащаяся в настоящем Листе характеристик информация может время от времени изменяться в соответствии с приобретаемым опытом и нашей политикой постоянного совершенствования продуктов. Проверка действительности настоящего документа до начала использования продукта совместно с региональным представителем International Paint является ответственностью потребителя.



Названия продуктов, упомянутых в данном листе технических характеристик, являются торговыми марками AkzoNobel.

© AkzoNobel, 2010

www.international-marine.com